

Разделительный состав (предотвращает приклеивание), арт. 528, 529.

Инструкция по применению.

Предназначен для предотвращения прилипания/приклеивания к обработанным поверхностям.

Например, для форм отливок, полок для выкладывания сырого гибкого камня и т.п.

Позволяет легко отделять изделия после отвердевания/высыхания.

Наносится как краска - валиком, кистью или распылением, в один слой.

Для приготовления нужного количества перемешайте одну массовую часть компонента "Б" с 10-ю м.ч. компонента "А". Готовьте такое количество, которое Вы израсходуете в течении 2часов.

Перед применением проверьте на маленьком участке - состав хорошо держится не на всех поверхностях.

Прозрачный. Можно заказать колеровку в любой цвет.

С запахом (содержит растворители). Работать в хорошо проветриваемом помещении, желательно в маске противогазовой РПГ-67 с полумаской изолирующей «Исток - 300/400» (арт. 110) как показано на фото 2 или подобной, поглощающей пары органических растворителей.

Температура применения от +20С до +30С при влажности воздуха менее 60%, эксплуатации - от -50С до +230С при любой влажности.

Во время нанесения поверхность должна быть полностью сухой, обеспыленной.

Время "жизни" (в течении которого нужно закончить нанесение порции) 2..3ч.

Время полимеризации 1..2 суток.

Антиадгезивная плёнка не трескается, устойчива к воздействию масел, кислот, щелочей, растворителей, ультрафиолетовым лучам. После высыхания не горюча.

Первые 30мин (пока не подсохнет) состав горючий! Вблизи проведения работ не должно быть источника огня, искр. Обеспечить вентиляцию. При нанесении краскопультom для уменьшения вязкости, можно добавить уайт-спирит БР-2 (галоша), или этилацетат, но не более 20% по массе.

Расход 100-150г/м2 для 1 слоя. Если поверхность сильно впитывающая, допускается наносить дополнительные слои. Сильно шероховатые или рифлёные (с выраженной текстурой) поверхности желательно выровнять шлифмашиной и/или штукатуркой (если это не обусловлено дизайном отливки).

Хранить в герметичной таре, в тёмном, сухом, прохладном месте, от 0 до 25С. Срок хранения 8мес с момента продажи.

По вопросам применения обращайтесь по тел. +7(968)2256785, вацап +7(953)7804914 или в почту support@himst.ru

Арт. 528, тел. +7(968)2256785

Дата продажи: _____



Антиадгезив, комп. "А"

<https://chemst.ru/>

Арт. 529, тел. +7(968)2256785

Дата продажи: _____



Антиадгезив, комп. "Б"

<https://chemst.ru/>