

Лак для гибкого камня и штукатурки летний, акриловый, матовый. (артикул 827).

Предназначен для защиты и укрепления поверхности эластичной фасадной штукатурки и гибкого камня.

Препятствует осыпанию песчинок, впитыванию воды в покрытие и побеление/размягчение при намокании. Облегчает смывание пыли и грязи осадками. Упрочняет поверхность. Стойкость к УФ на десятки лет.

Затрудняет развитие грибков и плесени. Может наноситься при отрицательных температурах, быстро сохнет.

Полностью прозрачный, матовый. Практически не заметен. Обычно не влияет на цвет, но проверьте это перед нанесением.

С запахом (на основе растворителей), связующее - акрил.

Температура применения от -25С до +28С при влажности воздуха менее 80%, эксплуатации - от -50С до +110С при любой влажности.

Во время нанесения поверхность должна быть полностью сухой, конденсат, иней также не допускаются.

Перед нанесением поверхность тщательно очищается от отслаивающихся корок (известковое молоко), масляных и иных пятен, мусора, при необходимости удаляют песок и пыль промышленным (строительным) пылесосом.

Лак наносят на поверхность кистью или валиком в 2 слоя. Состав горючий! Вблизи проведения работ не должно быть источника огня, искр. Обеспечить вентиляцию. В закрытых помещениях используйте фильтр противогазовый РПГ-67 с полумаской изолирующей «Исток - 300/400» (арт. 110) как показано на фото 2 или подобный. При нанесении краскопультом для уменьшения вязкости, можно добавить сольвент, ацетон, этилацетат (в холодную погоду) или ксилол (в жаркое время года). Не более 30% по массе.

Не наносить, если поверхность нагрета солнечным светом выше 35С ! Входящие в состав растворители могут вскипеть и состав быстро высохнет, останутся пузырьки!

Повторный слой можно наносить приблизительно через 15..30мин - час (в зависимости от температуры).

Расход 200 - 600г/м² (в зависимости от шероховатости и впитываемости), при покрытии в два слоя.

Не желательно использовать для бетонов и натурального камня - для этого лучше подходит более прочный и твёрдый лак арт. 829. Состав пропускает УФ, не стойкие красители, древесина могут выцветать на солнечном свете под ним так же, как и без него (не защищает от УФ излучения).

Неиспользованные остатки лака можно сохранить для дальнейшего использования, срок хранения в пластиковой канистре 3года, в металлической таре - не ограничен. Хранить в прохладном месте.

Скачать эту инструкцию в формате PDF

По вопросам применения обращайтесь по тел. +7(968)2256785, вацап +7(953)7804914 или в почту support@himst.ru

Ознакомиться с полной версией инструкции можно по адресу:
https://chemst.ru/Varnish_stone_flex_matt.html

По всем вопросам обращайтесь по тел. +7(968)2256785, вацап +7(953)7804914 или в почту support@himst.ru

Арт. 827, тел. +7(968)2256785



Лак летний, матовый
<https://chemst.ru/>